

# BAP金具耐力表

水平斜梁金具

平成16年6月作成

製品名	(準)基準せん断接合耐力 (kN)		接合形態	
	短期	長期		
BAP-180	30	14.0	柱・梁接合部 柱・梁(スプルー集成材)	
	45	14.5		
	60	15.6		
BAP-240	30	23.9		
	45	27.2		
	60	26.6		
製品名	基準引張接合耐力 (kN)			接合形態
	短期	長期		
BAP-180	30	13.4		柱・梁接合部 柱・梁(スプルー集成材)
	45	19.1		
	60	22.2		
BAP-240	30	19.4		
	45	22.8		
	60	25.9		
製品名	接合部倍率 短期基準引張接合耐力 (kN) ÷ 5.3kN			
BAP-180	30	2.5		
	45	3.6		
	60	4.1		
BAP-240	30	3.6		
	45	4.3		
	60	4.8		

表中の数値は㈱タツミ社内試験データ - による。

試験時の使用木材

柱材	寸法: 105 × 105	樹種: スプルー同一等級構造用集成材	E = 95	F = 315
横架材	寸法: 105 × 180/240	樹種: スプルー対称異等級構造用集成材	E = 120	F = 345